

المساق النمطي (أ): الأداء والاختبار في صناعة الأحذية الوحدة 1 – الراحة والأداء في قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية

تقييم الراحة والأداء – LA1.4
المحاضرة



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

DISHOLEA | Improving the digital
skills of workforce in Shoe and
Leather goods Industry in Jordan and
Palestine | GA 101129194




T2.2 – Development of modular
courses and training material.

D2.1 – Modular Course in
Performance and testing

المحتويات

- المقدمة
- الخصائص الميكانيكية للمواد
- الراحة البيوميكانيكية
- الراحة الحرارية
- قابلية التنفس / النفاذية البخارية



الخصائص الميكانيكية للمواد: النعومة

التعريف

سهولة انضغاط الجلد تحت حمل محدد.

المعيار / القياسي

ISO 17235:2015

الجلد – اختبارات فيزيائية وميكانيكية – تحديد النعومة"

أجهزة الاختبار

اختبار (أو جهاز قياس) نعومة الجلد

يتم تثبيت عينة الجلد بإحكام فوق فتحة دائرية (قوالب). يتم إنزال قضيب أسطواني (مخترق) له كتلة وأبعاد محددة ببطء على مركز الجزء المكشوف من الجلد، عادةً عن طريق الجاذبية أو بقوة مسيطر عليها. يُسجل عمق الاختراق الأقصى الناتج كمؤشر النعومة.



Leather softness. Source:
SCILED 2019)

الخصائص الميكانيكية للمواد: النعومة



<https://www.ikea.com/us/es/p/koldby-cuero-marron-40222933/>

دليل الاستخدام / إرشادات الاستخدام	قطر الفتحة (مم)
الجلود الأكثر صلابة، مثل جلود الجزء العلوي من الحذاء.	35
الجلود ذات النعومة المعتدلة، مثل الجزء العلوي من الأحذية الأكثر ليونة	25
الجلود الناعمة جدًا، مثل جلود القفازات الخفيفة والملابس الجلدية.	20

لخصائص الميكانيكية للمواد: القابلية للبقاء على القالب (ثبات الشكل)

التعريف

قدرة الجلد على الخضوع للتشوه اللدن (التمدد) والاحتفاظ بهذا الشكل الجديد (خاصة في طبقة الحبيبات) أثناء شده وتشكيله على القالب.

معايير

الجلود - الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية - تحديد " - ISO 3379:2015

تمدد ومتانة سطح الحبيبات أو السطح المنتهي للجلد

الأحذية - متطلبات الأداء لمكونات الأحذية - " - ISO/TR 20879:2007

الأجزاء العلوية

لعينة الجلد (grain side) تُطبق قوة باستخدام دافع نصف كروي (كرة) على الجانب الحبيبي (المثبتة. يتحرك الدافع بسرعة محددة، مما يؤدي إلى تمدد سطح الجلد حتى يتشقق أو ينشق. يقيس الاختبار قيمتين حاسمتين: الحد الأقصى للتمدد (كم يمكن للجلد أن يتمدد) والقوة/المتانة المطلوبة للتسبب في الفشل.

القيم المُوصى بها

الجلد - $7.0 \leq$ ملم (تشقق السطح الحبيبي)
المواد الأخرى - $6.0 \leq$ ملم (أول تلف)



Materials lastability. Source:
SCILED 2019

الخصائص الميكانيكية للمواد: الخفة

التعريف

جودة أو حالة امتلاك كتلة أو وزن قليل جداً

المعيار القياسي

EN

ISO

20344

معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية"

يتضمن هذا المعيار إجراءات لتحديد كتلة (وزن) الحذاء أو مكوناته لأغراض التوصيف فقط، وليس كمتطلب أداء أساسي.

القيم الموصى بها

لا توجد قيمة قانونية قصوى محددة في هذا المعيار تحدد ما إذا كان الحذاء خفيفاً أم لا، ولكن كلما كان الحذاء أخف، زاد الإحساس بالراحة.



Footwear lightness. Source: SCILED 2019

التعريف

قدرة الحذاء على تبديد أو تخفيف طاقة الصدمة الناتجة أثناء المشي أو الجري أو القفز، مما يقلل من الحمل المنقول إلى جسم مرتديه.

المعيار القياسي

معدات الحماية الشخصية - طرق " - EN ISO 20344
اختبار الأحذية"

معدات الحماية الشخصية " - EN ISO 20345:2022
- أحذية السلامة"

طريقة الاختبار القياسية لتخفيف " - ASTM F1976
الصدمات لأنظمة ومواد توسيد الأحذية الرياضية"

اختبار امتصاص الصدمات بكتلة " - SATRA TM142
ساقطة"

امتصاص الصدمات في منطقة " - CTC-P-CH-007
الكعب (التوسيد)"

تُسَقَط كتلة قياسية (غالباً 8.5 كجم) من ارتفاع محدد (مثال: 30
مم إلى 70 مم) على منطقة الكعب و/أو مقدمة القدم للحذاء كاملاً.
تقوم أجهزة الاستشعار بتسجيل بيانات القوة مقابل الزمن والإزاحة.



<http://www.instron.us/en-us/testing-solutions/by-test-type/high-cycle-fatigue/astm-f1614-athletic-footwear>

(المعيار
الأمريكي
لاختبار
خصائص
امتصاص
الصدمات
في المواد
المستخدمة
في
الأحذية

الراحة البيوميكانيكية: الصلادة الطولية (صلابة النعل)

التعريف

→ مقاومة الحذاء للانثناء عبر منطقة مقدمة القدم

EN ISO 24266

المعيار القياسي

→ الأحذية – طريقة اختبار مقاومة المشي لتشقق وحدة النعل " بالثني " (للصلادة الطولية / الانحناء).

يتم تثبيت حذاء كامل وفارغ بإحكام على جهاز اختبار ثني الحذاء الكامل (مِثْنِي)، ويخضع لعدد محدد من الدورات (على سبيل المثال، 50,000 دورة شائعة) بتردد مضبوط وزاوية انحناء محددة. تتحرك الذراعان الميكانيكيتان للمِثْنِي لتثني وتقوم منطقة مقدمة القدم للحذاء بشكل متكرر.



Source: CTC Flexometer. (n.d.). Retrieved from <http://www.ctcgroupe.com>

الراحة البيوميكانيكية: الصلابة الطولية (صلابة النعل)

يحدد الاختبار متانة ثني الحذاء من خلال التحقق من وجود عيوب مثل الشقوق أو التلف في مادة النعل، أو الانفصال أو التقشر بين النعل الخارجي والنعل الأوسط، أو بين النعل والجزء العلوي من الحذاء، أو تلف في مادة الجزء العلوي.



Longitudinal stiffness. Source: SCIED 2019



- مرن للغاية - صلابة منخفضة جداً > 2 نيوتن.متر
- مرن جداً - صلابة منخفضة بين 2 و 3.9 نيوتن.متر
- مرن بشكل متوسط - صلابة متوسطة بين 4 و 8 نيوتن.متر
- قاسٍ - صلابة عالية بين 8 و 10 نيوتن.متر
- قاسٍ جداً - صلابة عالية جداً < 10 نيوتن.متر

**Recommended
Values**

Very flexible if
Stiffness Index < 2
Flexible if Stiffness

التعريف

مقاومة الحذاء للالتواء على طول محوره الرئيسي.

EN 13634:2018

أحذية الوقاية لراكبي الدراجات النارية – المتطلبات وطرق الاختبار للصلادة الالتوائية (الالتواء/اللف)

المعيار القياسي



https://www.nike.com/campaigns/su13/locales/sg/en_gb/

يتم وضع الحذاء الكامل في جهاز اختبار الانضغاط بين لوحين متوازيين (فكين). يتم وضع أوسع جزء من مقدمة القدم (منطقة النعل) بين اللوحين. ثم يطبق الجهاز قوة انضغاط عرضية على الحذاء بسرعة مضبوطة. يسجل الاختبار أقصى قوة (بالكيلو نيوتن، كيلو نيوتن) مطلوبة لسحق النعل بمقدار 20 مم.

الراحة البيوميكانيكية: الصلادة الالتوائية



Torsional stiffness. Source: SCILED 2019

مستوى الحماية ضد الانضغاط الجانبي.

المستوى 1: نجاح - يتحقق بقوة تتراوح من 1 كيلو نيوتن إلى 1.4 كيلو نيوتن

المستوى 2: نجاح (متفوق) - يتحقق بقوة تبلغ 1.5 كيلو نيوتن أو أكثر

فشل - إذا تم تحقيق انضغاط بمقدار 20 ملم بقوة أقل من 1 كيلو نيوتن

مرن - إذا كانت الصلادة > 1 نيوتن · متر

متوسط - إذا كانت الصلادة بين 1.0 إلى 2.5 نيوتن · متر

قاس - إذا كانت الصلادة < 2.5 نيوتن · متر

(ملاحظة: الشرط الأخير يجب أن يكون < 2.5 وليس > 2.5 ليكون منطقياً)

القيم المتوقعة

متوسط إذا كانت من 1,0 إلى 2,5 نيوتن · متر

الراحة البيوميكانيكية: توزيع الضغط الأخمصي

• **التعريف** قياس وتحليل القوى التي تؤثر بها القدم على السطح الداعم أثناء الوقوف أو المشي أو الجري. الضغط تحت السطح الأخمصي لتجنب مناطق الضغط التي قد تسبب عدم الراحة وفي الحالات القصوى الإصابات.

• **المعايير/القياسية**


- " EN ISO 20344 معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية"
- " EN ISO 20345:2022 معدات الحماية الشخصية – أحذية السلامة"
- " ISO 20347 معدات الحماية الشخصية – أحذية العمل المهنية"



Plantar pressure distribution measurement device. Source: SCILED 2019

الراحة البيوميكانيكية: توزيع الضغط الأخمصي

- *(صورة: الضغط الأخمصي - الضغط المقاس في مناطق مختلفة أثناء المشي. المصدر: SCILED 2019)*
- القيم الموصى بها
- لا يوجد حد إلزامي لـ "توزيع الضغط الأخمصي المثالي" للأحذية العامة أو الرياضية.




Plantar pressure - Pressure measured in different zones during gait. Source: SCILED 2019

الراحة البيوميكانيكية: قوة رد الفعل الأرضي

•التعريف

متجه القوة ثلاثي الأبعاد الذي يحدث عندما تضرب القدم الأرض. يمكن تقسيم هذا المتجه إلى مكوناته أحادية البعد؛ واحد رأسي واثنان أفقيان.



Mechanical foot system CEI-ZIPOR-CTCP. Source: SCILED

•المعيار/القياسي

لا يوجد معيار تنظيمي واحد وإلزامي يحدد قيمة قصوى أو مثالية لإجمالي قوة رد الفعل الأرضي.

الراحة الحرارية: العزل الحراري ضد البرد

•التعريف خاصية تقليل انخفاض درجة الحرارة عند مستوى النعل الداخلي (داخل الحذاء) عند تعرض الحذاء لدرجة حرارة محيطية باردة.

•المعايير/القياسية


• " EN ISO 20344 معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية"

• " ISO 20877 الأحذية – طرق اختبار الحذاء بالكامل – العزل الحراري"

•القيم المقصية بها للحصول على (CI العزل ضد البرد)، يجب ألا يتجاوز انخفاض درجة الحرارة المسجل على السطح العلوي للنعل الداخلي 10 درجات مئوية بعد 30 دقيقة من التعرض.

•(صورة: طريقة تقييم عزل الأحذية ضد الحرارة. المصدر: SCILED 2019)

•(صورة: جهاز اختبار العزل الحراري للأحذية)



<https://www.unuo-instruments.com/shoe-cold-insulation-tester/>

الراحة الحرارية: العزل الحراري ضد الحرارة

•التعريف

خاصية تأخير انتقال الحرارة من سطح خارجي ساخن (مثل أرضية ساخنة) إلى منطقة النعل الداخلي.

•المعايير/القياسية

- " EN ISO 20344معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية"
- " ISO 20347معدات الحماية الشخصية – أحذية العمل المهنية"
- " ISO 20877الأحذية – طرق اختبار الحذاء بالكامل – العزل الحراري"
- (صورة: جهاز اختبار مقاومة الحرارة للأحذية)



[https://www.amade-tech.com/product/shoes-heatinsulationtester/#iLightbox\[a567068c365f524ed16\]/0](https://www.amade-tech.com/product/shoes-heatinsulationtester/#iLightbox[a567068c365f524ed16]/0)



Method to evaluate the insulation of footwear against heat. Source: SCIIFD 2019

الراحة الحرارية: المواد العازلة حرارياً

• **التعريف** قدرة المادة على مقاومة تدفق الحرارة. يتم تعريفها وقياسها من خلال الموصلية الحرارية أو، على العكس، من خلال مقاومتها الحرارية أو قيمة العزل.

• **المعايير/القياسية**

• " ISO 17705 الأحذية – طرق اختبار الأجزاء العلوية والبطانة والنعال الداخلي – العزل الحراري"

• " ISO/TR 20879 متطلبات الأداء لمكونات الأجزاء العلوية"

• " ISO/TR 20882 متطلبات الأداء لمكونات البطانة والنعال الداخلي"

• **القيم** **الموصى** **بها**

على الرغم من عدم وجود قيم إلزامية لـ "نجاح/رسوب"، تُعتبر المواد عازلة عندما تظهر قيم منخفضة جداً للتوصيل الحراري (عزل جيد).

• **(صورة: اختبار نفاذية بخار الماء. المصدر: (SCILED 2019)**



<https://www.unuo-instruments.com/shoe-heat-resistance-tester/>

قابلية التنفس: نفاذية بخار الماء

•التعريف : كمية بخار الماء التي يمكن للمادة نقلها من خلال بنيتها، معبراً عنها بكتلة الماء المنقولة لكل مساحة من المادة في الساعة.

•المعايير/القياسية

• " EN ISO 20344 معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية"


• " ISO 17699 الأحذية – طرق اختبار الأجزاء العلوية والبطانة – نفاذية وامتصاص بخار الماء"

•القيم الموصى بها

• الأحذية الكاجوال: يجب أن تكون قيمة نفاذية بخار الماء لمواد الجزء العلوي أكبر من أو تساوي 0.8 مجم/سم²·ساعة. إذا كانت قيمة نفاذية بخار الماء أقل من 2.0 مجم/سم²·ساعة، فيجب أن يكون امتصاص بخار الماء أكبر من أو يساوي 8.0 مجم/سم².

• أحذية العمل المهنية: يجب أن يكون للجزء العلوي نفاذية بخار ماء أعلى من 0.8 مجم/سم²·ساعة ومعامل بخار ماء أكبر من 15 مجم/سم².

•(صورة: جهاز اختبار امتصاص بخار الماء)



Testing water vapour permeability, Source: SCILED 2019

قابلية التنفس: نفاذية بخار الماء

القيم الموصى بها	طريقة الاختبار
أحذية السلامة المهنية بطانة الحذاء: نفاذية بخار الماء ($WVP > 2.0$) ملغم/سم² · ساعة، وسعة امتصاص بخار الماء ($WVC > 20$) ملغم/سم² الجزء العلوي: $WVP > 0.8$ ملغم/سم² · ساعة، و $WVC > 15$ ملغم/سم² الأحذية العادية البطانة: $WVP > 2.0$ ملغم/سم² · ساعة، وإذا كانت WVC للجزء العلوي > 0.8 ملغم/سم² · ساعة فإن امتصاص بخار الماء (WVA) للبطانة يجب أن يكون ≤ 8.0 ملغم/سم² الجزء العلوي: $WVP \geq 0.8$ ملغم/سم² · ساعة، وإذا كانت $WVC < 2.0$ ملغم/سم² · ساعة فإن WVA يجب أن يكون ≤ 8.0 ملغم/سم²	نفاذية وامتصاص بخار الماء ISO 20344:6.6 & ISO 17699
أحذية السلامة المهنية الامتصاص ≤ 70 ملغم/سم² فقدان الماء (التجفيف) $\leq 80\%$ الأحذية العادية الامتصاص ≤ 70 ملغم/سم² فقدان الماء (التجفيف) $\leq 60\%$	امتصاص الماء وفقدانه (التجفيف) ISO 20649 & ISO 20344

قابلية التنفس: امتصاص بخار الماء



[https://www.amade-tech.com/product/water-vapour-absorption-tester-wva/#iLightbox\[1db1cdafb9ef682bcd4\]/0](https://www.amade-tech.com/product/water-vapour-absorption-tester-wva/#iLightbox[1db1cdafb9ef682bcd4]/0)

• **التعريف:** كمية البخار التي تمتصها المادة في وقت محدد، معبراً عنها بكتلة الماء لكل مساحة من المادة.

• **المعايير/القياسية**

• " EN ISO 20344 معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية"

• " ISO 17699 الأحذية – طرق اختبار الأجزاء العلوية والبطانة – نفاذية وامتصاص بخار الماء"

• **القيم الموصى بها**

• **الأحذية الكاجوال:**

• الامتصاص ≤ 70 مجم/سم²

• التحرر (الامتصاص العكسي) ≤ 80 مجم/سم²

• **أحذية العمل المهنية:**

• الامتصاص ≤ 70 مجم/سم²

• التحرر (الامتصاص العكسي) ≤ 60 مجم/سم²

قابلية التنفس: مقاومة الماء

- **التعريف:** قدرة المادة على منع مرور الماء عبرها عند تعرضها لثني أو انحناء متكرر، لمحاكاة حركة المشي في الظروف الرطبة.
- **المعيار/القياسي**
- " ISO 17702 الأحذية – طرق اختبار الأجزاء العلوية – مقاومة الماء "
- **الحد الأدنى من المتطلبات**
- يجب ألا يحدث أي نفاذ للماء قبل 40 دقيقة (2400 دورة).
- يجب ألا تزيد الزيادة في الكتلة (الامتصاص) لمادة الجزء العلوي عن 30% من الكتلة الأصلية بعد الاختبار.



Water resistance test
<https://s1.amade-tech.com/wp-content/uploads/2021/02/Dynamic-Footwear-Water-Resistance-Tester-.jpg>