

المساق الوحداتي (أ): الأداء والاختبار في صناعة الأحذية

ندوة – SA1 الأداء والاختبار في قطاعات الجلود والأحذية



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

DISHOLEA | Improving the digital
skills of workforce in Shoe and
Leather goods Industry in Jordan and
Palestine | GA 101129194



T2.2 – Development of modular
courses and training
material.

D2.2: Modular course in
performance and testing

ماذا ستتعلم

- كيف تطورت مواد الأحذية
- المبادئ الأساسية للاستدامة والتدوير في صناعة الأحذية
- تقنيات مبتكرة وناشئة لمواد الأحذية
- كيفية اختبار المواد والمنتجات واعتمادها في المختبر
- كيفية بناء أنظمة فعالة لضمان الجودة في شركات الأحذية
- كيف تمكّن الشهادات والامتثال الوصول إلى الأسواق

ماذا ستكون قادراً على فعله

- تحديد واختيار المواد الأكثر ملاءمة لكل مكون من مكونات الأحذية
- تقييم ملف الاستدامة لمنتج الأحذية
- تصميم وتنفيذ عمليات ضمان الجودة في إنتاج الأحذية
- دمج التقنيات المبتكرة والناشئة في تطوير الأحذية
- إعداد الوثائق لشهادة المنتج والوصول إلى السوق

الراحة والأداء في قطاعات الجلود والأحذية : A1 الجزء

Contents

- ☐ معايير الراحة والأداء
- ☐ تصميم الأحذية من أجل الراحة والأداء
- ☐ الراحة الحرارية
- ☐ تقييم الراحة والأداء

تصميم وأداء الأحذية المريحة: ما هي الراحة؟

الراحة

حالة جسدية من الاسترخاء والحرية من الألم، خالية من الأحاسيس الفسيولوجية غير السارة، مثل القوام الخشن، أو الرطوبة الزائدة، أو درجات الحرارة الشديدة

أحذية مريحة

يسبب شعورا بالرفاهية


تشجيع النشاط البدني

تحسين الأداء الرياضي


تقليل احتمالية الإصابة

تحديد الأهداف: نوع الأحذية والزيون المستهدف

ما نوع الأحذية الذي أريد تصنيعه، وما هو الجمهور الذي تستهدفه



من الضروري جمع معلومات مسبقة حول ذلك النوع من الأحذية والجمهور المستهدف



كيف تُمكن الشهادات والامتثال الوصول إلى الأسواق

نحن نطور استبيانات لجمع توقعات المستهلكين حول منتج بتلك الخصائص

- في رأيك، ما هي الميزات الرئيسية للأحذية المريحة
- رتب الخصائص التالية من الأكثر إلى الأقل أهمية عند تحديد الحذاء المريح:
خفيف الوزن، ناعم، جيد التهوية، غير قابل للانزلاق، ...
- هل تؤثر الجماليات أو الموضة على تقييمك للحذاء بأنه مريح
- ...

معلومات خلفية حول الموضوع: العوامل النفسية

التوقعات

إذا توقع المستخدم أن يكون الحذاء مريحاً بسبب العلامة التجارية أو السعر المرتفع أو الادعاءات التسويقية الإيجابية، فمن المؤكد تقريباً أنه سيبلغ عن مستويات راحة ذاتية أعلى، حتى عند مقارنته بحذاء مماثل بوصف محايد

الجماليات

تلعب التفضيلات الجمالية والجاذبية الاجتماعية دوراً حاسماً. قد يعتبر الحذاء "أنيقاً" أو مناسباً لسياق اجتماعي معين على أنه أكثر راحة من بديل متفوق موضوعياً لكنه أقل عصرية


المشاعر

الحالة العاطفية للمستخدم تؤثر أيضاً على الإبلاغ عن الراحة. الراحة ليست مجرد غياب الألم؛ بل هو وجود مشاعر إيجابية مثل السهولة والدعم والرضا

!!!! الرضا النفسي يعوض عن الانزعاج الجسدي!!!!

معلومات خلفية عن الموضوع: الحلول المتاحة في السوق

حلول في السوق للحصول على حذاء دافئ وجيد التهوية




3M Thinsulate
INSULATION

<https://northsideusa.com/products/mens-crossite-insulated-waterproof-hunting-boot>


Por fr:Wart Dark and User:Solipsist - based on
fr:Image:Goretex schéma.gif, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1226837>

1 الاستبيان




A scroll-like form with a red border and a red ribbon at the top. It contains six horizontal lines for text entry.

2 الاستبيان



A scroll-like form with a red border and a red ribbon at the top. It contains six horizontal lines for text entry.

n الاستبيان



A scroll-like form with a red border and a red ribbon at the top. It contains six horizontal lines for text entry.

يتيح التحليل الإحصائي للمعلومات التي تم جمعها من خلال الاستبيانات، إلى جانب المعلومات المستخلصة من الأدبيات، استخلاص الخصائص الرئيسية التي يجب تحقيقها اعتماداً على المنتج المراد تصنيعه

مرن
قابلة للتنفس
مستقرة

•
•
•

الحد الأدنى للمعايير وفقا للمعايير: النعومة

التعريف

→ سهولة انضمامية الجلد تحت حمل معين

المعيار

→ الجلد-الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية-تحديد النعومة" ISO 17235:2015



إرشادات الاستخدام	قطر الفتحة (mm)
الجلود الأكثر صلابة، مثل جلود الأحذية العلوية	35
جلود ذات نعومة معتدلة، مثل طبقات الأحذية الناعمة	25
الجلود الناعمة جداً، مثل القفازات الخفيفة وجلود الملابس	20

الاستمرارية : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

التعريف

قدرة الجلد على الخضوع لتشوه البلاستيك (التمدد) والحفاظ على الشكل الجديد (خاصة في طبقة الحبيبات) أثناء سحبه وتشكله فوق طبقة النسيج

المعايير

الجلد-الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية-تحديد " ISO 3379:2015
التمدد وقوة حبيبات الجلد أو السطح النهائي"
الأحذية - متطلبات الأداء لمكونات الأحذية - " ISO/TR 20879:2007
الطبقات العليا"

القيم الموصى بها

(شق الحبوب) $\geq 7,0$ mm - الجلد
(الضرر الأول) $\geq 6,0$ mm - مواد أخرى

الصلابة الطولية: الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

التعريف

مقاومة الحذاء للانحناء عبر منطقة مقدمة القدم

المعيار

الحذاء-طريقة اختبار لمقاومة " EN ISO 24266
المشي ضد تشقق النعل عن طريق الانثناء) للصلابة الطولية
(الثني / الانحناء)"

القيم الموصى بها

- $N.m; 2 <$ مرنة للغاية - صلابة منخفضة جدا
- $N.m;$ الصلابة المنخفضة بين 2 و 3,9 - مرن جدا
- $N.m; 8$ الصلابة المتوسطة بين 4 و - مرن متوسط
- $N.m; 10$ الصلابة العالية بين 8 و - جامد
- $N.m. 10 >$ صلابة عالية جدا - صلبة جدا

صلابة الدوران : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

التعريف

مقاومة الحذاء للالتواء على محوره الرئيسي

المعيار

أحذية " EN 13634:2018
الحماية لراكبي الدراجات النارية -
متطلبات وطرق اختبار الصلابة
الالتوائية (الالتواء / التواء)"



Torsional stiffness. Source: SCILED 2019

مستوى الحماية من السحق الجانبي

اجتياز المستوى 1 : 1 kN to 1.4 kN تحقق بقوة

أو 1.5 kN تحقق بقوة : (الجزء العلوي) : اجتياز المستوى 2
greater

1 kN إذا تم تحقيق ضغط 20 مم بقوة أقل من : فشل

✓ $1 \text{ N} \cdot \text{m}$ < إذا كان الصلابة - مرن

✓ $2.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ إلى 1.0 متوسط - إذا كان هناك صلابة بين

✓ $2.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ < إذا كان الصلابة - جامد

القيم الموصى بها

Medium if 1,0 to
2,5 $\text{N} \cdot \text{m}$


العزل الحراري ضد البرد : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

التعريف

خاصية تقليل انخفاض درجة الحرارة عند مستوى النعل الداخلي (داخل الحذاء) عندما يتعرض الحذاء لدرجة حرارة باردة

المعايير

معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية" EN ISO 20344
الأحذية-طرق اختبار الحذاء الكامل-العزل الحراري" ISO 20877



القيم الموصى بها

، يجب ألا (CI) للحصول على العزل البارد
يتجاوز انخفاض درجة الحرارة المسجل على
السطح العلوي للنعل 10 درجات مئوية بعد 30
دقيقة من التعرض

العزل الحراري ضد الحرارة : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

التعريف

خاصية التأخير في انتقال الحرارة من سطح خارجي ساخن (مثل أرضية ساخنة) إلى منطقة النعل الداخلي



SCILED طريقة لتقييم عزل الأحذية ضد الحرارة. المصدر: 2019

المعايير

معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية" " EN ISO 20344

معدات الحماية الشخصية-الأحذية المهنية" " ISO 20347

الأحذية-طرق اختبار الحذاء الكامل-العزل الحراري" " ISO 20877

القيم الموصى بها

، يجب ألا تتجاوز زيادة درجة الحرارة المسجلة على السطح (HI) للحصول على العزل الحراري العلوي للنعل 22 درجة مئوية بعد 30 دقيقة من التعرض للصفحة التي تبلغ 150 درجة مئوية.

المواد المعزولة حراريا : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

التعريف

تعرف وتقاس قدرة المادة على مقاومة تدفق الحرارة من خلال توصيلها الحراري أو، بالمقابل، من خلال مقاومتها الحرارية أو قيمة العزل

المعايير

الأحذية—طرق اختبار الطبقات العلوية والبطانة والداخلية—" ISO 17705
العزل الحراري"

متطلبات الأداء للمكونات العلوية" ISO/TR 20879

متطلبات الأداء لمكونات البطانة والجوارب الداخلية" ISO/TR 20882



<https://www.unuo-instruments.com/shoe-heat-resistance-tester/>

القيم الموصى بها

على الرغم من أن هذه ليست قيم "نجاح/رسوب" إلزامية، إلا أن المواد تعتبر عازلة عندما تظهر قيم منخفضة جدا (عزل جيد)

نفاذية بخار الماء : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

التعريف

كمية بخار الماء التي تنقلها المادة عبر هيكلها معبرا عنها ككتلة ماء منقولة لكل مساحة من المادة في الساعة

المعايير

معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية" " EN ISO 20344

الأحذية-طرق اختبار الطبقات العليا والبطانة-نفاذية وامتصاص بخار الماء" " ISO 17699



نفاذية بخار الماء : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

الأحذية العادية: يجب أن يكون للمواد العلوية قيمة نفاذية بخار الماء تعادل أو تزيد عن 0.8 ملغ/سم²·س. إذا كانت قيمة نفاذية بخار الماء أقل من 2.0 ملغ/سم²·ساعة، يجب أن يكون امتصاص بخار الماء مساويا أو أكبر من 8.0 ملغ/سم²·ساعة. الأحذية المهنية: يجب أن يكون الجزء العلوي من نفاذية بخار الماء أعلى من 0.8 ملغ/سم²·ساعة ومعامل بخار الماء أكبر من 15 ملغ/سم²·ساعة.

القيم الموصى بها

TEST METHOD	RECOMEMMDED VALUES
نفاذية وامتصاص بخار ISO 20344:6.6 & ISO 17699	أحذية مهنية WVC > 20 mg/cm ² و WVP > 2.0 mg/cm ² ·h البطانة WVC > 15 mg/cm ² و WVP > 0.8 mg/cm ² ·h الجزء العلوي أحذية كاجوال WVA ≥ 8.0 mg/cm ² من البطانة ستكون WVA ثم < 0.8 mg/cm ² ·h الجزء العلوي if WVC of WVP > 2.0 mg/cm ² ·h البطانة WVA ≥ 8.0 mg/cm ² ستكون WVA ثم < 2.0 mg/cm ² ·h if WVC WVP ≥ 0.8 mg/cm ² ·h الجزء العلوي
امتصاص الماء وتفكيكه ISO 20649 & ISO 20344	أحذية مهنية ≥ 70 mg/cm ² الامتصاص ≥ 80 % تفكيك الامتصاص أحذية كاجوال ≥ 70 mg/cm ² الامتصاص ≥ 60 % تفكيك الامتصاص

امتصاص بخار الماء : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

التعريف

كمية البخار التي ستمتصصها المادة في زمن محدد معبرا عنها ككتلة ماء لكل مساحة من المادة

المعايير

EN ISO 20344 "معدات الحماية الشخصية-طرق اختبار الأحذية"

ISO 17699 "الأحذية-طرق اختبار الطبقات والبطانة-نفاذية وامتصاص بخار الماء"

القيم الموصى بها

أحذية كاجوال

الامتصاص $\geq 70 \text{ mg/cm}^2$

تفكيك الامتصاص $\geq 80 \text{ mg/cm}^2$

الأحذية المهنية : الامتصاص $\geq 70 \text{ mg/cm}^2$

تفكيك الامتصاص $\geq 60 \text{ mg/cm}^2$

مقاومة الماء : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

التعريف

→ قدرة المادة على منع مرور الماء عبرها عند تعرضها للانثناء أو الانحناء المتكرر، مما يحاكي حركة المشي في ظروف رطبة

المعيار

→ الأذية-طرق اختبار الطبقات العليا-مقاومة للماء" ISO 17702

الحد الأدنى من المتطلبات

→ يجب ألا يحدث أي تسرب للمياه قبل 40 دقيقة (2400 دورة)
يجب ألا تتجاوز زيادة الكتلة (الامتصاص) للمادة العلوية 30٪ من الكتلة الأصلية بعد الاختبار



اختبار مقاومة الماء

<https://s1.amade-tech.com/wp-content/uploads/2021/02/Dynamic-Footwear-Water-Resistance-Tester-.jpg>

خصائص لا تحتوي على قيم موصى بها دنيا : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

الخفة

التعريف

الجودة أو حالة امتلاك كتلة أو وزن قليل جدا

المعيار

معدات الحماية الشخصية - طرق " EN ISO 20344
اختبار الأحذية"

القيم الموصى بها

لا يوجد قيمة قانونية قصوى محددة ضمن هذا المعيار تحدد ما إذا كان الحذاء خفيف الوزن أم لا، ولكن كلما كان الحذاء أخف وزنا، زادت الراحة المدركة



<https://www.legero.com/en/tips-trends/lightweight-shoes-key-features-benefits/>

خصائص لا تحتوي على قيم موصى بها دنيا : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

امتصاص الصدمات

التعريف

→ قدرة الحذاء على تبديد أو تخفيف طاقة الصدمات الناتجة أثناء المشي أو الجري أو القفز، مما يقلل من الحمل المنقول إلى جسم مرتديه، مما يقلل من الحمل المنقول إلى جسم مرتديه

معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية" " EN ISO 20344

معدات الحماية الشخصية—أحذية السلامة" " EN ISO 20345:2022

طريقة الاختبار القياسية لتخفيف الصدمات لأنظمة ومواد " ASTM F1976
توسيد الأحذية الرياضية"

المعيار

→ اختبار امتصاص الكتلة الساقطة" " SATRA TM142 اختبار

امتصاص الصدمات على الكعب (التوسيد)" " CTC-P-CH-007



<https://runrepeat.com/guides/shock-absorption-running-shoes>

ASTM 1976

→ يتم إسقاط كتلة قياسية (غالبا 8.5 كجم) من ارتفاع محدد (مثلا 30 مم إلى 70 مم) على الكعب و/أو مقدمة القدم في كامل الحذاء. تسجل أجهزة الاستشعار ملف القوة والزمن والإزاحة

خصائص لا تحتوي على قيم موصى بها دنيا : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

توزيع الضغط الأخمصي

قياس وتحليل القوى التي تمارسها القدم على السطح الداعم أثناء الوقوف أو المشي أو الجري.
الضغط تحت سطح الأخمص لتجنب مناطق الضغط التي قد تسبب الانزعاج، وفي الحالات القصوى، الإصابات

التعريف



المعايير



" EN ISO 20344 معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية "

" EN ISO 20345:2022 معدات الحماية الشخصية – أحذية السلامة "


" ISO 20347 معدات الحماية الشخصية – الأحذية المهنية "



خصائص لا تحتوي على قيم موصى بها دنيا : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

توزيع الضغط الأحمسي

يتم تحديد توزيع الضغط الأحمسي في الأحذية بوضع نعل داخلي رقيق متعدد المستشعرات داخل الحذاء أو بجعل مرتديه يمشي عبر منصة مزودة بحساسات. يتم التقاط البيانات أثناء الأنشطة الديناميكية مثل المشي، مما يسمح للبرامج المتخصصة بإنشاء خريطة ملونة تقيس القوة المطبقة على مناطق مختلفة من باطن قدم.



Plantar pressure - Pressure measured in different zones during gait. Source: SCILED 2019

القيم الموصى بها


لا يوجد حد إلزامي ل "توزيع الضغط الأحمسي المثالي" للأحذية متعددة الأغراض أو الرياضية

خصائص لا تحتوي على قيم موصى بها دنيا : الحد الأدنى من المعايير وفقا للمعايير

قوة رد الفعل الأرضية

التعريف

متجه قوة ثلاثي الأبعاد يحدث عندما تصطدم القدم بالأرض. يمكن تقسيم هذا المتجه إلى مكوناته أحادية البعد؛ واحد عمودي واثنان أفقيون



المعيار


لا يوجد معيار تنظيمي إلزامي واحد يحدد قيمة قصوى أو مثالية لإجمالي قوة رد الفعل الأرضي


الجزء : A2 مواد جديدة

Contents


- ☐ مواد جديدة للراحة وتحسين الأداء
- ☐ المواد المستدامة والصديقة للبيئة
- ☐ مواد مبتكرة
- ☐ مواد للطباعة ثلاثية الأبعاد

مواد جديدة للراحة وتحسين الأداء







A Circular Approach to Footwear will Create Opportunities Across the Value Chain...



<https://earthdna.org/home/the-footwear-collective/>





<https://www.hike-footwear.com>

الراحة الحرارية

العزل

قابلية التهوية

إدارة الرطوبة




https://runrepeat.com/guides/the-definitive-guide-to-running-shoe-breathability?utm_source=chatgpt.com

الميكانيكا الحيوية

امتصاص الصدمات

توزيع الضغط الأحملي

عودة الطاقة



(Zhang & Zhang, 2022)

الجانب النفسي

الإدراكات الذاتية

تصميم يركز على المستخدم



<https://www.aiobot.com/psychology-of-shoes/>

المواد البوليمرية والمركبة عالية الأداء

الراحة الحرارية الفسيولوجية وعلم الراحة

- تنظيم الحرارة
- إدارة الرطوبة
- تقليل الوزن
- تحسين الملاءمة وبيئة العمل

النعال والنعل الداخلية وأنظمة التوسيد المتقدمة

- النعال الأوسط المتقدمة: خلطات EVA وTPU
- أنظمة الهواء والجل
- مركبات ألياف الكربون
- نعل داخلي مطبوع ثلاثي الأبعاد

المواد الذكية وتكامل أجهزة الاستشعار

- البوليمرات الكهروضغطية
- بوليمرات ذاكرة الشكل
- حساسات مدمجة
- الأقمشة الموصلة

المواد المستدامة والصديقة للبيئة

الاستدامة





<https://www.gdrc.org/sustbiz/sust-goodbiz.html>

مفهوم الاستدامة المطبق على الأحذية

ما هي المواد التي نستخدمها؟
كيف نعالجها؟
ماذا يحدث لها في نهاية استخدامها؟







دباغة الجلد التقليدية

- الملوثات الغازية
- توليد النفايات الصلبة
- موارد مكثفة



المخطط العام لمعالجة الجلد التقليدية

Parisi, M., Nanni, A., & Colonna, M. (2021). Recycling of chrome-tanned leather and its utilization as polymeric materials and in polymer-based composites: A review. *Polymers*, 13(3), 429. <https://doi.org/10.3390/polym13030429>

بدائل الجلد المستدامة

التسمير الخالي من الكروم وعمليات "الأبيض الرطب"

الجلود العضوية والقابلة للتحلل الحيوي

تمجيد نفايات الجلد

البوليمرات والصناعات المستدامة

البوليمرات القابلة للتحلل الحيوي

PLA
PHA
النشا القائم عليه
...

البوليمرات المعاد تدويرها

وحدة تزويد ووحدة معالجة
التيار المعاد تدويرها
المعاد تدويره PET (rPET)


المركبات الحيوية

النفايات الزراعية
الميسيليوم
المواد المصنوعة بالكامل من السليلوز والخشب




https://d2cbg94ubxgsnp.cloudfront.net/Pictures/2000x1125/0/5/9/141059_Hero.jpg

النشاط الفضائي المعاد تدويره



Robbie A. Clark and Michael P. Shaver.
Depolymerization within a Circular
Plastics System
Chemical Reviews 2024 124 (5), 2617-2650
DOI: 10.1021/acs.crev.3c00720



Wood-based materials in footwear. (Kinnunen, 2017).

الأداء المقارن مقابل التركيبات التقليدية

التحديات التقنية والاقتصادية:


- لم تعد متانتها ومقاومتها للتآكل وتكاليف الإنتاج لا تزال قابلة للمقارنة مع المواد الصناعية التقليدية.
- غالبا ما يرى المستهلكون أنها "أقل متانة"، مما يعيق قبولها في السوق.
- تقدم مزايا واضحة في تقليل البصمة الكربونية، وقابلية إعادة التدوير، والدورانية.


مواد مبتكرة

Definition

تلك التي تقدم من خلال تطبيق المعرفة العلمية والتكنولوجية الحديثة
أداء متفوقا أو مكملا للمواد التقليدية.







الابتكار في المواد البوليميرية عالية الأداء والمواد المركبة

أنظمة بوليميرية متقدمة للأحذية
الرياضية والخارجية

مركبات هجينة من ألياف الزجاج
والكربون وغيرها للنعال والأحذية
الآمنة

الرغوة الخفيفة والمطاطات (خلطات
، إلخ) مع توسيد معزز EVA ، TPU

أنظمة بوليمرية متقدمة للأحذية الرياضية والخارجية

امتصاص الصدمات

مقاومة التآكل

المرونة

العزل ضد الماء

التحكم الداخلي في درجة الحرارة

تم تطويره

• البولي يوريثانات الحرارية (TPU)

• البولي أميدات المعززة

• البوليمرات التي تم توظيفها باستخدام الكبسولات الدقيقة

مركبات هجينة من ألياف الزجاج
والكربون وغيرها للنعال والأحذية
الآمنة


الزجاج وألياف الكربون

الحشوات النانوية البوليمرية

مركبات المطاط والألياف الزجاجية



<https://www.compositesworld.com/articles/hybrid-composites-tailoring-for-specific-performance->



What Are EVA/TPE Foam- Based Products?

- ✓ Elastic & Soft
- ✓ Enhanced Tear Resistance
- ✓ Lightweight & Durable
- ✓ Excellent Processability
- ✓ Skin-Friendly & Non-Toxic



<https://www.shunhogroup.com.hk/what-are-eva-tpe-foam-based-products.html>

المواد الذكية والمواد النانوية الوظيفية

المواد النانوية البيئية مع مقاومة
ميكانيكية وكيميائية محسنة

المواد المضادة للميكروبات والتنظيف
الذاتي للأحذية

تغليف الزيوت العطرية والعوامل الفعالة في
بطانة الأحذية

الهياكل الأكسية والمنسوجات ثلاثية
الأبعاد من أجل الراحة والسلامة

دمج الحساسات والمنسوجات الذكية
لمراقبة الراحة





التقنيات الناشئة للمواد المستدامة


الصناعة 4.0 والرقمنة من أجل التصنيع المستدام

التصنيع الإضافي والطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام المواد الخام المستدامة

المواد الذكية ذات الكفاءة البيئية



<https://ultimaker.com/learn/from-print-bed-to-pavement-how-footwearology-leverages-flexible-filaments/>



Oyedepo et al. (2022). Progresses on Green and Smart Materials for Multifaceted Applications. Handbook of Smart Materials, Technologies, and Devices. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-84205-5_41


مواد للطباعة ثلاثية الأبعاد

التعريف


، بأنها (AM) تعرف الطباعة ثلاثية الأبعاد، أو التصنيع الإضافي مجموعة من التقنيات التي تمكن من بناء أجسام ثلاثية الأبعاد من خلال ترسيب طبقات المواد المتتالية وفقا لتصميم رقمي.

WILL THIS BE THE NEXT STEP?

A Systematic Review of of 3D Printing in Footwear Biomechanics



Lu et al., (2025). *Footwear Science*, 17(2), 127–142. <https://doi.org/10.1080/19424280.2025.2472251>




دمج وتلييد سرير البودرة
(SLS ، SLM ، MJF ،
EBM)

تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد
المطبقة على الأحذية




نفث المواد ونفث الروابط

SLA ، البلمرة الضوئية
(DLP ، CLIP)



الإرسال DIW ، FDM بثق المواد (الآلي)




المواد المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد للأحذية

البوليمرات الحرارية البلاستيكية
(TPU ،EVA ،PLA ،ABS ،
PETG)




<https://i.ebayimg.com/images/g/edkAAOSwluJk3D60/s-11600.webp>

الراتنجات البولييمرية الضوئية
والمصقات المتقدمة




Ali Bagheri and Jianyong Jin
ACS Applied Polymer
Materials 2019 1 (4), 593-611
DOI: 10.1021/acsapm.8b00165

المركبات المعززة والمواد النانوية
(الألياف، الجسيمات النانوية، الجرافين)




Gil et al. Polymers 2024, 16, 2434.
<https://doi.org/10.3390/polym16172434>

مواد معاد تدويرها ونفايات صناعة
الأحذية



Hassan et al., Materials & Design. Volume 237, January 2024, 112558

مواد جديدة





مراحل النمذجة الأولية السريعة والتحقق من التصميم

إعداد ملف ثلاثي الأبعاد

إدارة النموذج ثلاثي الأبعاد

طباعة النموذج الأولي

مرحلة المعالجة اللاحقة





التحديات والقيود الحالية

الخصائص الميكانيكية ومتانة المادة

قابلية التوسع وتكاليف الإنتاج
الضخم

حواجز قبول الصناعة والمستهلك



Annalisa Di Roma (2017) Footwear Design. The paradox of "tailored shoe" in the contemporary digital manufacturing systems, The Design Journal, 20:supl, S2689-S2699, DOI: 10.1080/14606925.2017.1352780

<https://www.linkedin.com/pulse/scaling-3d-printing-mass-production-overcoming-speed-consistency-3keyc/>

Figure created with AI

الجزء : A3 الاختبار وضمان الجودة

Contents

- ☐ معايير ضمان الجودة
- ☐ اختبار جودة المواد
- ☐ اختبار جودة المنتج
- ☐ شهادة المنتج

التحقق من خصائص الأحذية المصنعة

بمجرد تصنيع الحذاء، يجب اختباره للتأكد من أنه يفي بالمعايير المتعلقة بالخصائص المختارة



<https://www.nushoeinspectandcorrect.com/shoe-quality-control/>

التحقق من خصائص الأحذية المصنعة: النعومة

المعيار

الجلد—الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية—تحديد النعومة" ISO 17235:2015

معدات الاختبار

مختبر نعومة الجلد

يتم تثبيت عينة الجلد بإحكام فوق فتحة دائرية (قالب). يتم إنزال قضيب أسطواني (مثلث) ذو كتلة وأبعاد محددة ببطء إلى مركز الجلد المكشوف، عادة بواسطة الجاذبية أو قوة محكمة. يتم تسجيل أقصى عمق للانبعاجات الناتج كمؤشر للونة



Leather softness. Source:
SCILED 2019)

التحقق من خصائص الأحذية المصنعة: القابلية للاستمرارية

المعايير

الجلد-الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية-تحديد " ISO 3379:2015
التمدد وقوة حبيبات الجلد أو السطح النهائي "

الأحذية – متطلبات الأداء لمكونات الأحذية " ISO/TR 20879:2007
– الطبقات العليا "

يتم تطبيق قوة باستخدام مكبس نصف كروي (كرة) على جانب حبيبات قطعة اختبار جلدية مشبكة. يتحرك المكبس بسرعة محددة، مما يجعل سطح الجلد يتمدد حتى تتشقق أو تتشقق الحبيبات. يقيس الاختبار قيمتين حاسمتين: أقصى انتفاخ (مدى تمدد الجلد) والقوة/القوة المطلوبة لإحداث الفشل



Materials lastability. Source:
SCILED 2019

التحقق من خصائص الأحذية المصنعة: الصلابة الطولية

المعيار

الحذاء-طريقة اختبار لمقاومة " EN ISO 24266
المشي ضد تشقق النعل عن طريق الانثناء) للصلابة الطولية
(الثني / الانحناء)"

الحذاء الفارغ الكامل المثبت بإحكام على جهاز اختبار ثني الحذاء الكامل (مقياس الانحناء) يخضع لعدد محدد من الدورات (مثلا، 50,000 دورة شائعة) بتردد متحكم فيه وزاوية انحناء محددة. تتحرك الأذرع الميكانيكية للمقياس لثني وتسوية منطقة مقدمة القدم بشكل متكرر



Source: CTC Flexometer. (n.d.). Retrieved from <http://www.ctcgroupe.com>

التحقق من خصائص الأحذية المصنعة: الصلابة الطولية

يحدد الاختبار مدى انحناء الحذاء من خلال فحص العيوب مثل التشققات أو الفشل في مادة النعل، أو الانفصال أو الانفصال بين النعل الخارجي والنعل الأوسط، أو بين النعل والعلوي، أو تلف المادة العلوية



<https://www.thegaitguys.com/thedailyblog/2018/2/7/toe-break>



Longitudinal stiffness. Source: SCILED 2019

التحقق من خصائص الأحذية المصنعة: الصلابة التورشنية

المعيار

أحذية الحماية لراكبي " EN 13634:2018
الدراجات النارية-متطلبات وطرق اختبار الصلابة
الالتوائية (الالتواء / التواء)"



Torsional stiffness. Source: SCILED 2019

يتم وضع حذاء كامل في آلة اختبار الضغط بين لوحين متوازيين (فكوك). أعرض جزء من مقدمة القدم (منطقة النعل) يقع بين الصفائح. ثم تطبق الآلة قوة ضغط عرضية على الصندوق عند سرعة مضبوطة. يسجل الاختبار أقصى قوة (بالكيلونيوتن، كيلو نيوتن) المطلوبة لسحق النعل بمقدار 20 ملم.

التحقق من خصائص الأحذية المصنعة: العزل الحراري ضد البرد

معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار " EN ISO 20344
الأحذية"

المعايير

الأحذية-طرق اختبار الحذاء الكامل-العزل " ISO 20877
الحراري"

يتم تكييف الأحذية عند درجة حرارة مستقرة (مثل حوالي 23 : EN ISO 20344 : درجة مئوية)، ويتم وضع حساس درجة الحرارة داخل الحذاء على النعل. توضع الأحذية في غرفة باردة حيث تحافظ درجة الحرارة المحيطة على -17 درجة مئوية ± 2 درجة مئوية وتوضع على صفيحة باردة، لمدة إجمالية تبلغ 30 دقيقة



<https://www.unuo-instruments.com/shoe-cold-insulation-tester/>

التحقق من خصائص الأحذية المصنعة: العزل الحراري ضد الحرارة

معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية" " EN ISO 20344

معدات الحماية الشخصية-الأحذية المهنية" " ISO 20347

الأحذية-طرق اختبار الحذاء الكامل-العزل الحراري" " ISO 20877

المعايير

يتم تكييف الأحذية عند درجة حرارة المحيط، ويتم وضع حساس درجة : EN ISO 20344
حرارة داخل الحذاء فوق النعل في منطقة ملاصقة النعل. يوضع الحذاء على صفيحة معدنية مدفأة تحافظ
على درجة حرارة 150 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية خلال فترة 30 دقيقة من ملاصقة الصفيحة
الساخنة.



[https://www.amade-tech.com/product/shoes-heatinsulationtester/#iLightbox\[a567068c365f524ed16\]/0](https://www.amade-tech.com/product/shoes-heatinsulationtester/#iLightbox[a567068c365f524ed16]/0)



Method to evaluate the insulation of footwear against heat. Source: SCIED 2019

التحقق من خصائص الأحذية المصنعة: المواد معزولة حراريا

الأحذية—طرق اختبار الطبقات العلوية والبطانة والداخليات—" ISO 17705
العزل الحراري"

المعايير

متطلبات الأداء للمكونات العلوية" ISO/TR 20879

متطلبات الأداء لمكونات البطانة والجوارب الداخلية" ISO/TR 20882

يعتمد الاختبار على قياس تدفق الحرارة المار عبر عينة مادة ذات سمك معروف، بينما يتم الحفاظ على فرق ثابت في درجة الحرارة بين سطحيها (واحد ساخن والآخر بارد). يتم تكييف العينات عند درجة حرارة ورطوبة محددة قبل الاختبار.



<https://www.unuo-instruments.com/shoe-heat-resistance-tester/>


نفاذية بخار الماء : التحقق من خصائص الأحذية المصنعة

المعايير

معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية" " EN ISO 20344

الأحذية-طرق اختبار الطبقات العليا والبطانة-نفاذية وامتصاص بخار الماء" " ISO 17699

يتم تثبيت قطعة اختبار فوق فتحة برطمان، تحتوي على كمية من المادة المجافة الصلبة. توضع هذه الوحدة في تيار هوائي قوي في جو مكيف. ثم، يتم تحريك الهواء داخل الحاوية باستمرار بواسطة المجفف، الذي يحافظ على الحركة بدوران البرطمان. يتم وزن البرطمان لتحديد كتلة الرطوبة التي مرت عبر قطعة الاختبار وتم امتصاصها بواسطة المجفف



Testing water vapour permeability, Source: S

امتصاص بخار الماء : التحقق من خصائص الأحذية المصنعة

المعايير

معدات الحماية الشخصية – طرق اختبار الأحذية" " EN ISO 20344

الأحذية-طرق اختبار الطبقات العليا والبطانة-نفاذية وامتصاص بخار الماء" " ISO 17699

يتم تثبيت مادة غير منفذة وقطعة الاختبار فوق فتحة حاوية معدنية تحتوي على 50 مل من الماء طوال مدة الاختبار. يتم تحديد امتصاص الماء لقطعة الاختبار من خلال فرق كتلتها قبل وبعد الاختبار



[https://www.amade-tech.com/product/water-vapour-absorption-tester-wva/#iLightbox\[1db1cdafb9ef682bcd4\]/0](https://www.amade-tech.com/product/water-vapour-absorption-tester-wva/#iLightbox[1db1cdafb9ef682bcd4]/0)

مقاومة الماء : التحقق من خصائص الأحذية المصنعة

المعيار → ISO 17702 "الأحذية-طرق اختبار الطبقات العليا-مقاومة للماء"

يتم تركيب مقياس المرونة مع حوض ماء. يتم تثبيت قطعة الاختبار بإحكام، مع غمر السطح المواجه للخارج (المعرض للماء) إلى عمق محدد في وعاء ماء. تخضع قطعة الاختبار لدورات ثني متكررة بمعدل محدد (مثلا 60 دورة في الدقيقة)، مما يحاكي انحناء الجزء العلوي من الحذاء المتكرر أثناء المشي. يستمر الاختبار حتى يتم الانتهاء من عدد محدد من دورات الانحناء، أو حتى يتم اكتشاف دخول الماء إلى السطح الداخلي لقطعة الاختبار



Water resistance test
<https://s1.amade-tech.com/wp-content/uploads/2021/02/Dynamic-Footwear-Water-Resistance-Tester-.jpg>

امتصاص الصدمات : التحقق من خصائص الأحذية المصنعة

معدات الحماية الشخصية – طرق " EN ISO 20344
اختبار الأحذية"

معدات الحماية الشخصية – " EN ISO 20345:2022
أحذية السلامة"

طريقة الاختبار القياسية لتخفيف الصدمات " ASTM F1976
لأنظمة ومواد توسيد الأحذية الرياضية"

اختبار امتصاص الكتلة الساقطة " SATRA TM142 اختبار

امتصاص الصدمات على الكعب " CTC-P-CH-007
(التوسيد)"

يتم إسقاط كتلة قياسية (غالبا 8.5 كجم) من ارتفاع محدد (مثلا
30 مم إلى 70 مم) على الكعب و/أو مقدمة القدم في كامل الحذاء.
تسجل أجهزة الاستشعار ملف القوة والزمن والإزاحة

المعيار

ASTM
1976



<http://www.instron.us/en-us/testing-solutions/by-test-type/high-cycle-fatigue/astm-f1614-athletic-footwear>

توزيع الضغط الأحملي : التحقق من خصائص الأحذية المصنعة

معدات الحماية الشخصية – " EN ISO 20344
طرق اختبار الأحذية"

معدات الحماية " EN ISO 20345:2022
الشخصية—أحذية السلامة"

معدات الحماية الشخصية – " ISO 20347
الأحذية المهنية"


المعايير



Plantar pressure distribution measurement device.
Source: SCILED 2019


توزيع الضغط الأحمسي : التحقق من خصائص الأحذية المصنعة

يتم تحديد توزيع الضغط الأحمسي في الأحذية بوضع نعل داخلي رقيق متعدد المستشعرات داخل الحذاء أو بجعل مرتديه يمشي عبر منصة مزودة بحساسات. يتم التقاط البيانات أثناء الأنشطة الديناميكية مثل المشي، مما يسمح للبرامج المتخصصة بإنشاء خريطة ملونة تقيس القوة المطبقة على مناطق مختلفة من باطن قدم.



Plantar pressure - Pressure measured in different zones during gait. Source: SCILED 2019

قوة رد الفعل الأرضية : التحقق من خصائص الأحذية المصنعة



Mechanical foot system CEI-ZIPOR-CTCP. Source: SCILED

Front. Bioeng. Biotechnol., 12 January 2023, Sec. Biomechanics,
Volume 10 - 2022
https://www.frontiersin.org/files/Articles/1041060/fbioe-10-1041060-HTML-r1/image_m/fbioe-10-1041060-g001.jpg

المعيار

لا يوجد معيار تنظيمي إلزامي واحد يحدد قيمة قصوى أو مثالية لإجمالي قوة رد الفعل الأرضي

: التقييم الذاتي للأحذية المصنعة

الأحذية المختبرة مريحة

بمجرد تصنيع الحذاء وفحصه للتأكد من أنه يفي بالقيم الدنيا المحددة في المعايير، لا يزال تقييم العميل بحاجة إلى التحقق منه.


LIKERT SCALE

Likert Scale Representation




<https://trustmary.com/es/encuestas/presentacion-mejor-encuesta-escala-de-5-puntos/>

VISUAL ANALOG SCALE FOOTWEAR COMFORT ASSESSMENT



Created using artificial intelligence

NUMERICAL RATING SCALES FOOTWEAR COMFORT ASSESSMENT



Created using artificial intelligence

شهادة المنتج: لماذا شهادة المنتج؟

شهادة المنتج

- شهادة المنتج
- التقييم الرسمي مقابل المعايير الدولية/الإقليمية
- يضمن السلامة والجودة والامتثال البيئي
- مطلوب من وضع الأحذية قانونيا في السوق

أهمية الشهادة

- المتطلبات القانونية (CE ، ASTM ، CCC , . . .)
- تمكين الوصول إلى الأسواق العالمية
- يبني ثقة المستهلكين
- يثبت موثوقية المنتج


CE الشهادة العالمية فرامويركس : شهادة المنتج

CE : تصحيح

التنظيم (الاتحاد الأوروبي) 2016/425

20347 ، 20346 ، 20345 ، 20344 EN ISO استنادا إلى

يتطلب مشاركة هيئة مبلغة



CE marking – mandatory for protective footwear in Europe. Source: European Commission


الشهادات العالمية فرامويروك - الولايات المتحدة : شهادة المنتج

ASTM & OSHA الولايات المتحدة:

متطلبات أحذية السلامة : ASTM F2413

الامتثال OSHA تفرض

إلزامي للأحذية الصناعية/الواقية



ASTM marking inside footwear. Source: ASTM International



الشهادات العالمية فرامويروك - الصين : شهادة المنتج

CCC & GB الصين: معايير

إلزامي لعدة فئات CCC

GB 21148 ،GB 25036

متطلبات كيميائية وسلامة صارمة



Example of Chinese certification. Source: World compliances

فرامويروك الشهادات العالمية – مناطق أخرى : شهادة المنتج

- اليابان : JIS
- البرازيل : INMETRO
- المكسيك : NOM
- تركيا : EN ISO Aligned



Japanese JIS certification logos



Brazil INMETRO logo

شهادة السلامة والحماية : شهادة المنتج

- المعايير الرئيسية:
- (أوروبا - أحذية السلامة) EN ISO 20345
- (الولايات المتحدة - أحذية واقية) ASTM F2413
- (الصين - أحذية السلامة) GB 21148
- (اليابان - أحذية أمان جلدية) JIS T8101
- اختبار الأداء:
- مقاومة الصدمات والضغط.
- مقاومة الانزلاق على الأسطح الرطبة/الزيتية.
- مقاومة الثقب في النعل الأوسط.
- المقاومة الكهربائية أو الخصائص المضادة للساكنة.
- عزل المياه والعزل الحراري.

العلامات البيئية، الاستدامة والكيميائية : شهادة المنتج

- معيار OEKO-TEX 100
- علامة الاتحاد الأوروبي البيئية
- (LWG) مجموعة العمل على الجلد
- (GRS) المعيار العالمي المعاد تدويره
- الامتثال الكيميائي، الذي يشمل: أصباغ أزو، الكروم ، المعادن الثقيلة...DMFالسادس، الفثالات،
- (الاتحاد الأوروبي). REACH
- (الولايات المتحدة): CPSIA
- (الصين) GB 25036



Green certifications around the world. Source: ESEDS School of design

Product Certification: Steps



الوثائق الإلزامية:

- شهادة التحليل
- تقارير الاختبار
- شهادات التحليل
- إعلان الامتثال (DoC)
- الملف التقني
- سجلات التتبع

شهادة جواز سفر السوق


- CE (EU) , ASTM (US) , CCC (China) , etc. علامة شهادة

متطلبات البائع والعلامة التجارية

- المعايير الخاصة
- قبول البائعين
- القيمة المضافة
- عواقب عدم الامتثال
- رفض الجمارك.
- استدعاء المنتجات.
- الغرامات والعقوبات:
- الشهادة مميزة تنافسية

Trends : شهادة المنتج

- جواز السفر الرقمي للمنتج (DPPs)
- البلوكشين وقابلية التتبع
- شهادات مدفوعة بالاستدامة
- التكامل مع تقارير ESG



Example of Digital product passport concept for footwear. Source: Carbonfact

النقاط الرئيسية المستخلصة

الشهادة ضرورية للوصول إلى الأسواق العالمية

✓ التوثيق أمر بالغ الأهمية

✓ تزداد العلامات البيئية والامتثال الكيميائي

✓ ستعيد الرقمنة تعريف ممارسات الشهادات

التوصيات

✓ ابدأ الشهادة مبكرا

✓ مركزية التوثيق

✓ استخدم مختبرات معتمدة

✓ مراقبة التحديثات التنظيمية